



АКРИЛАН 103

Акрилан 103 – стирол-акриловая дисперсия с «мелким» размером частиц. Рекомендуется для изготовления грунтовок глубокого проникновения, пропиток по дереву.

<u>Спецификация</u>	Содержание твердого вещества (ISO 1625, DIN 53189), %	29-31
	Вязкость при 23°C (ISO 3219, DIN 53019), шп. 63, скорость сдвига 60 об/мин, мПа*с	8 - 100
	рН (ISO 1148, DIN 53785)	7,5 - 9,0
	<u>Прочие свойства</u>	
	Плотность (ISO 8962 , DIN 53217), г/см ³	1,04
	Средний размер частиц, μm	0,06-0,065
	Минимальная температура пленкообразования (ISO 2115, DIN 53787), °C	13-19
	Температура стеклования, °C	20
	Тип дисперсии	анионная